

## НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевая мастика холодного применения для приклеивания гибкой черепицы и рулонных битумных материалов (в том числе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным и прочим поверхностям).

## СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мастика представляет собой однородную клейкую массу, состоящую из битума, бутадиен-стирольного термоэластопласта, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Показатель	Значение
Внешний вид и цвет	Однородная вязкая масса черного цвета
Плотность при Т плюс 20°C, кг/л	1.2 – 1.54
Количество растворителей, в %, не более	20
Массовая доля нелетучих веществ, в %	75-85
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	
- с бетоном	0,5
- с металлом	0,3
Время высыхания одного слоя (при 20±2°C), ч, не более	12
Теплостойкость (КиШ), °C, не ниже	120
Гибкость при изгибе (брус R=5,0±0,2мм, Т минус 20°C)	Отсутствие трещин на поверхности образца

## УПАКОВКА

**БИТУСТИК R** картридж 0,38 кг (310 мл).

**СЕЙФИТИ MASTIC R** Банка 5 кг (4 л).

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить поверхность от пыли, масла, наледи и других загрязнений. Не допускается нанесение клеевой мастики на влажную поверхность. При нанесении на пористые основания (кирпичные, бетонные) поверхность необходимо предварительно загрунтовать битумным праймером и дождаться его полного высыхания. Нанести мастику на одну из склеиваемых поверхностей (использовать пистолет для герметики). Соединить поверхности, избегая образования складок и пузырей (рекомендуется использовать специальные раскатывающие валики).

Диапазон температур применения от +5°C до +45°C. При низких температурах клеевую мастику перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток.

**Внимание! Перед применением мастику следует тщательно перемешать. Мастику распределяют шпателем по одной из склеиваемых поверхностей слоем толщиной не более 1,5 мм полосами шириной 20-30 мм с интервалом 12-20 мм. Увеличение расхода мастики не увеличивает прочность клеевого соединения и может нанести вред склеиваемым поверхностям.**

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямого попадания солнечных лучей месте в плотно закрытой таре при температуре от -20°C до +30°C.

Транспортировка в плотно упакованных поддонах. На поддоне 120 банок (30 коробок по 4 банки в коробке).

**Срок годности 24 месяца.** Дата изготовления указана на упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза. Беречь от детей.