

Мастика Döcke PIE для гибкой черепицы

1. Описание продукции.

Мастика Döcke PIE для гибкой черепицы - состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора и наполнителя. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

2. Назначение.

Герметизация нахлестов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров.

3. Особенности.

Высокая клеящая способность, густая консистенция.



4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение ед. измерения
1	Время высыхания одного слоя при 20 °С	не более 24 ч
2	Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60 %
3	Температура размягчения сухого остатка	не менее 100 °С
4	Прочность сцепления с металлом	не менее 0,5 МПа
5	Прочность сцепления с бетоном	не менее 0,5 МПа
6	Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 % по массе
7	Гибкость на брусе, г=5 мм, при температуре -15 °С	трещин нет
8	Средний расход	0,1 кг/м ²

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во упаковок на поддоне, шт	Вес 1 шт нетто, кг	Вес 1 шт брутто, кг	Объем 1 шт, л	Вес 1 упаковки брутто, кг	Вес поддона брутто, кг
1	Мастика для гибкой черепицы 10,8 кг (10 л)	1	50	10,8	12,1	10	12,1	605
2	Мастика для гибкой черепицы 5,1 кг (5 л)	4	30	5,1	5,4	5	21,6	648
3	Мастика для гибкой черепицы 0,33 кг (0,29 л)	12	120	0,33	0,39	0,29	4,6	556

6. Правила хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -30 до +35 °С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца для упаковки 0,33 кг и 36 месяцев для упаковок 5,1 кг и 10,8 кг.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.